

Part 03

Wire Rope

سیم بکسل





ARIA
TRADING
 U N S T O P P A B L E
 Importer of elevator parts

مد نظر قرار دادن حساسیت در انتخاب و استفاده سیم بکسل مرغوب در صنعت اسانسور باعث دقت در انتخاب تولید کننده معتبر خارجی این کالا توسط بازرگانی آریا گردید و این مهم را طی سالها کسب تجربه و تعامل با تولید کنندگان مطرح به نتیجه رسانده که در نتیجه ارائه انواع سیم بکسل مورد مصرف در صنعت اسانسور در دسته بندی های مغز کنف و فولادی مناسب سرعت های تا چهار متر بر ثانیه، مقاوم در برابر عوامل طبیعی خورنده همچون اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و پارگی در اثر اصطکاک حاصل این تلاش بوده است.

nominal Diamotor	Approx Weight			Nominal Tensile Strength of Rope									
				1570		1670		1770		1870		1960	
D	NF	SF	WR/WS	Minimum Breaking Load of Rope									
				FC	WR/WS	FC	WR/WS	FC	WR/WS	FC	WR/WS	FC	WR/WS
mm	kg/100m			kn									
6	13.3	13	14.6	18.7	20.1	19.8	21.4	21	22.7	22.2	24	23.3	25.1
7	18.1	17.6	19.9	25.4	27.4	27	29.1	28.6	30.9	30.2	32.6	31.7	34.2
8	23.6	23	25.9	33.2	35.8	35.3	38	37.4	40.3	39.5	42.6	41.4	44.7
9	29.9	19.1	32.8	42	45.3	44.6	48.2	47.3	51	50	53.9	52.4	58.5
10	36.9	36	40.5	51.8	55.9	55.1	59.5	58.4	63	61.7	66.6	64.7	69.8
11	44.6	43.5	49.1	62.7	67.6	66.7	71.9	70.7	76.2	74.7	80.6	78.3	84.4
12	53.1	51.8	58.4	74.6	80.5	79.4	85.6	84.1	90.7	88.9	95.9	93.1	101
13	62.3	60.8	68.5	87.6	94.5	93.1	101	98.7	107	104	113	109	118